



PUR Pro

ISOLIER- UND MONTAGESCHAUM

- ✓ Sauber und präzise mit Dosierpistole.
- ✓ Brandschutzklasse B1.
- ✓ Nach dem Auftragen maximale Ausdehnung von 20%.
- ✓ Minimaler Ausdehnungsdruck.
- ✓ Verwendbar zwischen -10°C und +30°C.
- ✓ Verrottungsbeständig.



Technische Informationen

- Ausgangsstoff: Polyurethan.
- Aushärungszeit: 60 Minuten für eine Schichtdicke von 30 mm.
- Dichte: ± 25 g/l.
- Wärmedämmvermögen: 36 mW/mK.
- Transporttemperatur: bis -20°C.
- Verarbeitungstemperatur Produkt: mindestens +5°C.
- Verarbeitungstemperatur Untergrund: -10°C bis +30°C.
- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612): 37 mW/m.K.
- Schalldämmung (EN ISO 717-1): 58 dB.
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C.
- Verbrauch: 30 l/m oder 45 l im freien Raum bei idealer Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Haltbarkeit: 18 Monate in der ungeöffneten Verpackung, kühl, trocken und aufrecht bei 20°C lagern.

Verpackung

PUR Pro - Aerosol 750ml

670005217

Produkt

Eigenschaften

PUR Pro ist ein B1 PU-Schaum im deutschen DIN4102 Standard für die Verwendung mit einer PUR-Dosierpistole für Montage, Auffüllen, Abdichten, Isolieren, Verhindern von Kälte- und Schallbrücken usw. PUR Pro haftet auf den meisten Baumaterialien und kann einfach bearbeitet werden: Streichen, Kleben, Verputzen usw.

Verwendung

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

- Angrenzende Oberflächen schützen.
- Vor Gebrauch und Befestigung auf der PUR Gun gut schütteln.
- Optimale Haftung auf sauberem und stabilem Untergrund.
- Untergrund leicht befeuchten, dadurch wird die Haftung gefördert und die Aushärtungszeit verkürzt. PUR Pro vor der Verwendung auf Raumtemperatur erwärmen lassen. Frisch ausgetretenes PUR Pro und Dosierpistole mit PUR Cleaner reinigen. Hände mit Powerwipes-Tüchern reinigen. Ausgehärtete Reste mit Remove All entfernen. Aufrecht lagern und beim Transport festklemmen.

